CDEACTEIN MAGINES

	<u>Aufbau</u>	Dicke in mm	Klebknaft N/25mm	Haltbarkeit bei Bewitterung	<u>Hinweise</u>
	de la companya de la			<mark>im Außenbereich</mark>	
Onacal 631	Kalandriert	0,08	7	3 Jahre	Innerhalb von 2 Jahren nückstandslos entfernbe
Onacal 751	🏸 Gegossen 🗕	0,06	18	7 Jahre	Seewasserbeständig
Oracal 951	Gegossen 🦳	0,05	_ 1 8	8 Jahre	Seewasserbeständig, schwer entflammbar
Oracal 970 Shift Effect	Gegossen	0,11	18	🧸 4 Jahre	Seewasserbeständig, selbstverlöschend
Oracal 970 Special Effect	Gegossen	0,11	18	3 Jahre	Seewasserbeständig, selbstverlöschend
		• • • •			
Onacal 351 chrom, gold	Polyester metallisiert	0,023	12	2 Jahre	
Onacal 351 nosegold	Polyester metallisiert	0,05	12	2 Jahre	
Onacal 8300	Kalandnient	0,08	18	5 Jahne	Transparent, Reinigungsmittelbeständig
Onacal 7510	Gegossen	0,15	18	2 Jahre	Seewasserbeständig
Carl Line					
Onacal 8710	_ Kalandriert	0,07	18	7 Jahre	Reinigungsmittelbeständig, selbstverlöschend
Onalux 9300	Gegossen	O,15	18	5 Jahre (innen)	Nachtleuchtend
0 0 5500	0.00"	C 44	4.5	7.0.4	
Onalite 5500	Alkydhanzobenfläche	0,11	15	7 Jahre	Retnoreflektierend **
27 18' 0879	mit Glaskugeln	0.005	-4 <i>t</i>	C 200	
RTape VinylEFX	Polyester metallisient	0,065	stank	6 Monate	
Ritnama PTC	Gegossen	0,08	mittel	7 Jahre	Durchscheinend
Ritnama Gemstone		0,075	mittel	•	stank glitzennd
ranana gensone	Gegossen	0,013	mutet	5 Jahre	stark genzema
3M Senie 1080	Gegossen	0,09	11	5 Jahre	Für die Fahrzeugvollverklebung
	3-3-3-3-3			- Junio	
Emblem Trend Victory	Kalandriert	0,1	6	1 Jahr -	Für wassenbasiente Tinten geeignet

Downloadlinks zu den vollständigen Datenblättern der Hersteller findet Ihr auf den Seiten der jeweiligen Folien